CAT. C
KOLYMBETRA

CARATTERISTICHE GENERALI · *GENERAL CHARACTERISTICS*	VALORI · *VALUES*	UNITÀ · *UNITS*
Composition · *Composition*	100% Fibra Acrilica outdoor tinta in massa *100% solution-dyed acrylic*	
Peso · *Weight*	850	gr/m
Altezze · *Width*	140	cm
Ripetizione pattern · *Pattern repetition*	Orizzontale *horizontal* 38 - Verticale *vertical* 32	cm
Martindale	20.000	
Solidità alla luce · *Light fastness*	7/8	
Garanzia sulla perdita di colore · *Warranty on color loss*	3	Anni · *Years*
Performance	Utilizzo interno ed esterno, idrorepellente, antimacchia, antimuffa, traspirante, lavabile con candeggina, elevata resistenza all'abrasione, colori resistenti alla luce, antiscolorimento. *In-outdoor use, water repellent, stain resistant, mould resistant, breathable, bleach cleanable, high abrasion resistant, colour fast to light, fade proof.*	
OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 21CX00056 CENTROCOT Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100	I tessuti sono certificati secondo lo Standard 100 di Oeko Tex® (rapporto 21RA04594), e sono quindi innocui per la salute umana. I tessuti sono conformi al Regolamento REACH e non contengono nessuna delle sostanze elencate nel Regolamento REACH in quantità superiore allo 0,1% in peso. *Fabrics are certified according to Standard 100 by Oeko Tex® (report 21RA04594), and are therefore harmless for the human health.* *Fabrics comply with the REACH Regulation and do not contain any of the substances listed in the REACH Regulation in a quantity higher than 0,1% by weight.*	
ISTRUZIONI DI LAVAGGIO · *CARE*		
Istruzioni per la pulizia *Cleaning instructions*	Passare l'aspirapolvere e rimuovere lo sporco dalla superficie aiuterà a mantenere i tessuti come nuovi. Consigliamo di rimuovere macchie e versamenti immediatamente non appena si verificano, tamponando la superficie dei tessuti con una spugna o un panno pulito, acqua tiepida e un detergente delicato. Risciacquare abbondantemente con acqua pulita. Lasciare asciugare all'aria. La candeggina al cloro non influisce sulla colorazione della fibra acrilica tinta in soluzione ed è quindi accettabile per la rimozione di macchie ostinate, se opportunamente diluita. *Vacuuming and removing loose dirt from the surface will help keep your fabrics like new.* *We recommend removing stains and spills immediately as they occur, blotting the surface of the fabrics with a clean sponge or cloth, lukewarm water and mild detergent.* *Rinse thoroughly with clean water. Let air dry.* *Chlorine bleach will not affect the coloration of the solution-dyed acrylic fiber and is therefore acceptable for stubborn stain removal, if properly diluted.*	
Classificazione antincendio *Fire rating*	Kolymbetra supera la classe 1 NFPA260/UFAC e il BULLETIN 117-2013. Su richiesta, i tessuti possono essere trattati per soddisfare i requisiti di NFPA701 e IMO FTPC P8. Negli Stati Uniti, se i tessuti vengono utilizzati per i rivestimenti, devono essere abbinati a un materiale barriera che soddisfi i requisiti dello standard di infiammabilità dei mobili imbottiti CPSC (TB 117-2013). Kolymbetra *pass NFPA260/UFAC class 1 and BULLETIN 117-2013.* *Upon request fabrics can be treated to meet the requirements of NFPA701 and IMO FTPC P8.* *In the United States, if fabrics are used for upholstery, they must be combined with a barrier material that meets the requirements of CPSC Upholstered Furniture Flammability Standard (TB 117-2013).*	

Idrorepellente
Water-repellent