CAT. C
BLAZE

CARATTERISTICHE GENERALI · *GENERAL CHARACTERISTICS*	VALORI · *VALUES*	UNITÀ · *UNITS*	NORMATIVE *STANDARDS*
Composition · *Composition*	PP 100%		
Peso · *Weight*	1.080 (+/-5%)	Gr./Mtl	
Peso · *Weight*	770 (+/-5%)	Gr./MQ	
Altezze · *Width*	140	cm	
Rapp.in Trama (cm) · *Weft Repeat (cm)* Fili (cm) · *Ends (cm)*	35,3	cm	
Rapp.in Ordito (cm) · *Warp Repeat (cm)* Trama (cm) · *Picks (cm)*	19	cm	
RESISTENZA DEL TESSUTO · *FABRIC RESISTANCE*			
ABRASIONE MARTINDALE · *MARTINDALE*	40.000	cicli · *cycles*	UNI EN ISO 12947-2
PILLING · *PILLING*	4 5000	rubs	ISO 12945-2
SOLIDITA' LUCE · *LIGHTFASTNESS*	7/8		UNI EN ISO 105-B02
SCOR.CUCITURE TRAMA/ORDIT · *SEAM SLIPPAGE WARP/WEFT*	3	mm	UNI EN ISO 13936-2
SCOR.CUCITURE ORDITO/TRAM · *SEAM SLIPPAGE WEFT/WARP*	2	mm	UNI EN ISO 13936-2
SOL.SFREGAMENTO SECCO · *COL.FASTNESS RUBBING DRY*	4		UNI EN ISO 105-X12
SOL.SFREGAMENTO UMIDO · *COL.FASTNESS RUBBING WET*	4		UNI EN ISO 105-X12
STAB.DIM.LAV.DOMES. TRAMA · *DIM.STAB.TO WASHING WEFT*	-1	%	UNI EN ISO 5077:2008
STAB.DIM.LAV.DOMES.ORDITO · *DIM.STAB. TO WASHING WARP*	-1	%	UNI EN ISO 5077:2008
CIGARETTE TEST · *CIGARETTE TEST*	PASS		BS 5852 sez.4 part.1
SOL.LAVAG.DOMESTICO DEGR. · *COL.FAST. WASHING CHANGE*	4		UNI EN ISO 105-C06
SOL.LAVAG.DOMESTICO SCAR. · *COL.FAST. WASHING STAIN*	4		UNI EN ISO 105-C06
SOLID.COL.INTEMPERIE ART. · *COL.FAST.TO ARTIF.WEATHER*	7		UNI EN ISO 105-B04
SOL.COL.ACQUA CLORATA DEG · *COL.FAST.CHLOR.WATER CHAN*	4		UNI EN ISO 105-E03
SOL.COL.ACQUA MARE SCARIC · *COL.FAST.TO SEA WATER STE*	4/5		UNI EN ISO 105-E02
SOL.COL.ACQUA MARE DEGRAD · *COL.FAST.TO SEA WATER CHA*	4/5		UNI EN ISO 105-E02
LACERAZIONE AD ALA TRAMA · *TEAR FORCE WINGSHAPE WEFT*	600,00	N	UNI EN ISO 13937-3
LACERAZIONE AD ALA ORDITO · *TEAR FORCE WINGSHAPE WARP*	100,00	N	UNI EN ISO 13937-3
RESISTENZA COMBUSTIONE MO · *BURNING RES. UPHOLST. FURN.*	PASS		TB 117:2013 section 1
NOTE · *NOTES*			
OUTDOOR - OEKOTEX - GREENGUARD			
ISTRUZIONI DI LAVAGGIO · *CARE*			