CAT. B

VELVET VF

CARATTERISTICHE GENERALI · *GENERAL CHARACTERISTICS*	VALORI · *VALUES*	UNITÀ · *UNITS*	NORMATIVE *STANDARDS*
Composition · *Composition*	100% TREVIRA® CS		
Peso · *Weight*	400 ± 3%	g/m²	
Altezze · *Width*	140 ± 2%	cm	
RESISTENZA DEL TESSUTO · *FABRIC RESISTANCE*			
Martindale	100000	*cicli / cycles*	UNI EN ISO 12947-2
Fuzzing and pilling test Pelosità · superficiale e pilling	5		UNI EN ISO 12945-4
Tensile strength warp · Resistenza alla trazione ordito	400	N	UNI EN ISO 13934-1
Tensile strength weft · Resistenza alla trazione trama	400	N	UNI EN ISO 13934-1
Tear strength warp · Resistenza alla lacerazione ordito	46	N	UNI EN ISO 13937-3
Tear strength weft · Resistenza alla lacerazione trama	28	N	UNI EN ISO 13937-3
Colour fastness to dry rubbing · Solidità colori allo sfregamento a secco	4	Grey scale	UNI EN ISO 105-X12
Colour fastness to wet rubbing · Solidità colori allo sfregamento a umido	4	Grey scale	UNI EN ISO 105-X12
Colour fastness to light (Xenotest) · Solidità colori alla luce	≥5	Blue scale	UNI EN ISO 105-B02
REAZIONE AL FUOCO / FIRE BEHAVIOR			
UNI 8456 – 9174 classe 1			
UNI 9175 classe 1IM			
EN 1021-1			
EN 1021-2			
BS 5852 cigarette test			
BS 5852 match test			
BS 5852 crib 5			
DIN 4102 B1			
NF P 92 503-507 M1			
TB 117:2013			
UNI EN 13773:2004 classe 1			
NFPA 701:2015			
IMO FTP CODE 2010 Part 8			
ISTRUZIONI DI LAVAGGIO · *CARE*			

CAT. B
VELVET VL

CARATTERISTICHE GENERALI · *GENERAL CHARACTERISTICS*	VALORI · *VALUES*	UNITÀ · *UNITS*	NORMATIVE *STANDARDS*
Composition · *Composition*	100% PL (Poliestere/Polyester)		
Peso · *Weight*	520 +/- 5%	gr/Lm	
Altezze · *Width*	140 +/- 3%	cm	
Lunghezza (media) · lenght (average)	40/60	m	
RESISTENZA DEL TESSUTO · *FABRIC RESISTANCE*			
Resistenza alla trazione ordito · Tensile strength warp	528	N	EN ISO 13934-1
	31.6	%	EN ISO 13934-1
Resistenza alla trazione trama · Tensile strength weft	504	N	EN ISO 13934-1
	14.2	%	EN ISO 13934-1
Resistenza allo strappo ordito · Tear Growth resistance warp	42,0	N	EN ISO 13937-3
Resistenza allo strappo trama · Tear Growth resistance weft	66,5	N	EN ISO 13937-3
Margine resistenza cucitura ordito · Seam Slippage resistance warp	2,0	mm	EN ISO 13936-2
Margine resistenza cucitura trama · Seam Slippage resistance weft	2,0	mm	EN ISO 13936-2
Resistenza all'abrasione · Abrasion Test	> 100000		EN ISO 12947-1,2
Pilling	5		EN ISO 12945-2
SOLIDITA' DEL COLORE / COLOUR FASTNESS			
Allo strofinio da secco · to rubbing dry	5		UNI EN ISO 105-X12
Allo strofinio da umido · to rubbing wet	5		UNI EN ISO 105-X12
Alla luce artificiale · to artificial light	5		UNI EN ISO 105-B02
Prova di sbavatura · Snagging test	4		BS 8479:2008
ISTRUZIONI DI LAVAGGIO · *CARE*			

CAT. B
VELVET VR

CARATTERISTICHE GENERALI · *GENERAL CHARACTERISTICS*	VALORI · *VALUES*	UNITÀ · *UNITS*	NORMATIVE *STANDARDS*
Composition · *Composition*	100% PL (Poliestere/Polyester)		
Peso · *Weight*	430	gr/lm	
	310	gr/m²	
Altezze · *Width*	140	cm	
RESISTENZA DEL TESSUTO · *FABRIC RESISTANCE*			
Martindale	50000	*cicli / cycles*	UNI EN ISO 12947-2
Pilling (5000 cicli)	5	*cicli / cycles*	UNI EN ISO 12945-2
Resistenza alla cucitura · Seam slippage	pass		UNI EN ISO 13936
Resistenza alla lacerazione · Tear strenght	pass		
SOLIDITA' DEL COLORE / COLOUR FASTNESS			
Alla luce · to light	4/5		UNI EN ISO 105 B02
Allo sfregamento a secco · to dry rubbing	4/5		UNI EN ISO 105 X12
Allo sfregamento a umido · To wet rubbing	4		UNI EN ISO 105 X12
Restringimento · Shrinkage	+ / - 2-3	%	
REAZIONE AL FUOCO / FIRE BEHAVIOR			
Cigarette test (EN 1021-1) (BS 5852 ign. 0)			
Match test (EN 1021-2) (BS 5852 ign. 1)			
Classe 1IM (UNI 9175/1987)			
California (California Technical Bullettin 117 – Section 1)	pass		
ISTRUZIONI DI LAVAGGIO · *CARE*			