CAT. B
GLSH

CARATTERISTICHE GENERALI · *GENERAL CHARACTERISTICS*	VALORI · *VALUES*	UNITÀ · *UNITS*	NORMATIVE *STANDARDS*
Composition · *Composition*	65% PC - 23% PL - 12% PP RECYCLED		
Peso · *Weight*	900 +/- 5%	g/ml	
Altezze · *Width*	140 +/- 3%	cm	
SOLIDITA' DEL COLORE / COLOUR FASTNESS			
Solidità allo sfregamento a secco · dry rubbing fastness	≥ 4/5		EN ISO 105-X12
Solidità allo sfregamento ad umido · wet rubbing fastness	≥ 3/4		EN ISO 105-X12
Solidità alla luce · light fastness	≥ 4/5		EN ISO 105-B02
TEST FISICI / PHYSICAL TESTS			
Pilling	≥ 4/5		EN ISO 12945-2
Resistenza all'abrasione · abrasion resistance	≥ 50.000	giri/rubs	EN ISO 12947-2
Resistenza alla lacerazione ordito · tear strenght warp	≥ 200	N	EN ISO 13937-3
Resistenza alla lacerazione trama · tear strenght weft	≥ 250	N	EN ISO 13937-3
Resistenza alla trazione ordito · tensile strenght warp	≥ 2.000	N	EN ISO 13934-2
Resistenza alla trazione trama · tensile strenght weft	≥ 1.400	N	EN ISO 13934-2
Scorrimento delle cuciture ordito · seam slippage warp	≤ 2	mm	EN ISO 13936-2
Scorrimento delle cuciture trama · seam slippage weft	≤ 2	*mm*	EN ISO 13936-2
REAZIONE AL FUOCO / FIRE BEHAVIOR			
BS 5852-1:1979	PASS	Cigarette	
BS 5852-1:1979	NOT PASS	Match	
EN 1021-Part 1	PASS	Cigarette	
EN 1021-Part 2	NOT PASS	Match	
CALIFORNIA BULLETIN TB 117:2013	PASS		
VARIAZIONE DIMENSIONALE AI LAVAGGI / DIMENSIONAL STABILITY			
Lavaggio in acqua a 30°c delicato ordito · gentle washing at 30°c warp	≤ 1%		EN ISO 6330
Lavaggio in acqua a 30°c delicato trama · gentle washing at 30°c weft	≤ 1%		EN ISO 6330
Lavaggio a secco delicato ordito · gentle dry cleaning warp	≤ 1%		EN ISO 3175-3
Lavaggio a secco delicato trama · gentle dry cleaning weft	≤ 1%		EN ISO 3175-3
NOTE · *NOTES*			
È raccomandato il lavaggio a secco · dry cleaning is recommended /Utilizzare solamente detergenti delicati · use only mild detergents / Stirare sul rovescio · ironing on the back side / Non strizzare · do not wring / Non strofinare sul diritto · do not rub the face side			
ISTRUZIONI DI LAVAGGIO · *CARE*			