CAT. A
SYNTHETIC LEATHER

CARATTERISTICHE GENERALI · *GENERAL CHARACTERISTICS*	VALORI · *VALUES*	UNITÀ · *UNITS*	NORMATIVE *STANDARDS*
Composition · *Composition*	88 PVC – 2 PU – 6.5 PL – 3.5 CO		
Peso · *Weight*	630 +/-50	gr/m2	UNI EN ISO 2286-1:2001
Spessore · *Thickness*	0.95 +/-1	mm	UNI 4818-2
Altezze · *Width*	140 +/-2	cm	
RESISTENZA DEL TESSUTO · *FABRIC RESISTANCE*			
Resistenza Trazione ordito · *Tensile Strength along*	≥ 350	*N/5 cm*	UNI EN ISO 1421:2000
Resistenza Trazione trama · Tensile Strength across	≥ 150	*N/5 cm*	UNI EN ISO 1421:2000
Resistenza alla Lacerazione ordito · Metodo B Tear Strength along	≥ 15	N	UNI EN ISO 4674-1:2005
Resistenza alla Lacerazione trama · Metodo B Tear Strength across	≥ 10	N	UNI EN ISO 4674-1:2005
Resistenza alla Cucitura ordito · Seam Resistance along	≥ 20	N/cm	UNI 10606
Resistenza alla Cucitura trama · Seam Resistance across	≥ 10	N/cm	UNI 10606
Allungamento Rottura ordito · Ultimate Elongation along	≥ 50	%	UNI EN ISO 1421:2000
Allungamento Rottura trama · Ultimate Elongation across	≥ 200	%	UNI EN ISO 1421:2000
Delaminazione Supporto ordito · Peel Adhesion along	≥ 40	N/5cm	UNI EN ISO 2411:2001
Delaminazione Supporto trama · Peel Adhesion across	≥ 25	N/5cm	UNI EN ISO 2411:2001
Abrasione (Martindale) secco · Wear dry	≥ 80.000	cicli/cycles	EN ISO 5470 -2
Abrasione (Martindale) umido · Wear wet	≥ 50.000	cicli/cycles	EN ISO 5470 -2
Flessione 20 °C · Flexion strength	≥ 150000	cicli/cycles	UNI 4818-13
Flessione - 10 °C · Flexion strength	-	cicli/cycles	UNI 4818-13
SOLIDITÀ DEL COLORE · *COLOUR FASTNESS*			
Solidità colore allo sfregamento secco · Coating color fastness to Rubbing dry	≥5	Scala grigi / Grey Scale	UNI EN ISO 105-X 12
Solidità colore allo sfregamento umido · Coating color fastness to Rubbing wet	≥4.5	Scala grigi / Grey Scale	UNI EN ISO 105-X 12
Resistenza idrolisi (5 Settimane) · Jungle test (5 Weeks)	resistente	70°C 95% UM	ISO 1419:199(E)C
Resistenza colore alla luce · Light resistance	5/6	Scala dei Blu / Blue Scale	UNI EN ISO 105- B02:01
REAZIONE AL FUOCO · *FIRE BEHAVIOR*			
UNI 9175/FA1 (1IM) BS 5852 part 0-1 CALIFORNIA 117, SECTION E			
NOTE · *NOTES*			
Per rimuovere macchie solubili in acqua come caffè, soft drinks, latte, birra, ecc.: Usare una spugna morbida con acqua e sapone neutro, tamponare sulla macchia e successivamente pulire con un panno · Ordinary dirt and water solubile stains such as coffee, soft drinks, milk, beer, etc. can be removed by using a clean cloth or soft sponge and dabbing the stain with soapy water. Remove the soap solution by wiping the area with a cloth and clean water / Il prodotto non sopporta trattamento con cloro · Do not treat with chlorine /Il prodotto può essere stirato al rovescio, ad una temperatura max. di 110°C, meglio frapponendo un panno umido · The product can be ironed on the back at a max. temperature of 110°C, better interposing a humid cloth.			