CAT. A

CHENILLE LICL

CARATTERISTICHE GENERALI · *GENERAL CHARACTERISTICS*		VALORI · *VALUES*	UNITÀ · *UNITS*	NORMATIVE *STANDARDS*
Composition · *Composition*		32% VI - 25% PC -15% LI - 15% PL - 13% CO		
Peso · *Weight*		515	Mq/gr	
Peso · *Weight*		710	Mtl/gr	
Altezze · *Width*		138	Cm	
Rapp.in Trama (cm) · *Weft Repeat (cm)*	Fili (cm) · *Ends (cm)*	17	Cm	
Rapp.in Ordito (cm) · *Warp Repeat (cm)*	Trama (cm) · *Picks (cm)*	36	Cm	
RESISTENZA DEL TESSUTO · *FABRIC RESISTANCE*				
Abrasione martindale 12kpa		30000	N° cicli · N° cycles	UNI EN ISO 12947-2
Pilling		4/5 5000	Rubs	ISO 12945-2
Scorrimento cuciture trama su ordito · weft seam slippage on warp		4	Mm	UNI EN ISO 13936-2
Scorrimento cuciture ordito su trama · warp seam slippage on weft		2	Mm	UNI EN ISO 13936-2
Solidità sfregamento a secco · dry rub fastness		4/5		UNI EN ISO 105-X12
Solidità sfregamento a umido · wet rub fastness		3		UNI EN ISO 105-X12
SOLIDITA' DEL COLORE · COLOUR FASTNESS				
Solidità colore alla luce artificiale · color fastness to artificial light		5/6		UNI EN ISO 105-B02
Solidità colore lavaggio a secco degrado · color fastness to dry cleaning deterioration		4		UNI EN ISO 105-D01
Solidità colore lavaggio a secco scarico · color fastness to dry cleaning draining		4		UNI EN ISO 105-D01
REAZIONE AL FUOCO · *FIRE BEHAVIOR*				
Resistenza combustione: cigarette test		Pass		BS 5852 source 0
Resistenza combustione: cigarette test		Pass		CAL.TB117:2013
ISTRUZIONI DI LAVAGGIO · *CARE*				