CAT. B
ERST

CARATTERISTICHE GENERALI · *GENERAL CHARACTERISTICS*	VALORI · *VALUES*	UNITÀ · *UNITS*	NORMATIVE *STANDARDS*
Composition · *Composition*	28% CO - 5% LI - 2% PA - 25 % PC - 30% PL - 10% VI		
Peso · *Weight*	840	g/m	
Altezze · *Width*	140	cm	
SOLIDITA' DEL COLORE / COLOUR FASTNESS			
Light fastness · Solidità alla luce	*5*		EN ISO 105B02
Color fastness to dry cleaning · Solidità del colore al lavaggio a secco	/		EN ISO 105D01
Color fastness to washing · Solidità del colore al lavaggio	/		EN ISO 105C06
Color fastness to crocking test WET · Solidità del colore al test di crocking (a umido)	4		UNI EN ISO 105X12
Color fastness to crocking test DRY · Solidità del colore al test di crocking (a secco)	4/5		UNI EN ISO 105X12
TEST FISICI / PHYSICAL TESTS			
Shrinkage after dry cleaning warp · Restringimento dopo il lavaggio a secco ordito	1%		UNI- 9294
Shrinkage after dry cleaning weft · Restringimento dopo il lavaggio a secco trama	1%		UNI- 9294
Shrinkage after washing warp · Restringimento dopo il lavaggio ordito	/		
Shrinkage after washing weft · Restringimento dopo il lavaggio trama	/		
RESISTENZA DEL TESSUTO · *FABRIC RESISTANCE*			
Martindale abrasion fastness	30.000		EN ISO 12947-2
Abrasion resistance to pilling after 2.000 cycles	4		EN ISO 12945-2
REAZIONE AL FUOCO · *FIRE BEHAVIOR*			
CAL TB117	PASS		
BS-5852 Part 1	PASS		
EN1021-1	PASS		
EN 1021-2	PASS		
ISTRUZIONI DI LAVAGGIO · *CARE*			